



ООО «ГРАНД ВИКТОРИ ТРЕЙД»

03134, г. Киев, ул. Мира, 19

Тел./Факс: (044) 223-66-03, 402-42-83

Факс: (044) 402-42-83

ЕГРПОУ: 35981839

Р/с № 26003000032715 в ПАО «Укрсоцбанк»

г. Киев МФО 300023

ИНН 359818326507, № свидетельства 200028098

PU4694/100LT ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ КЛЕЙ

ОПИСАНИЕ

PU4694 / 100LT представляет собой двухкомпонентный универсальный клей разработан для обеспечения погоды и водостойкого склеивания для широкого спектра субстратов. Клей обеспечивает отличную склейку с древесиной, стеклопластиком, металлами, изоляционными материалами: экструдированным полистиролом, пенополиуретаном, пенополистиролом.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Одностороннее нанесение: Клей необходимо наносить только на одну поверхность.
- Прочность, упругость и эластичность: Помимо разнообразия материалов, которые могут быть склеены, отвержденный адгезив обладает отличной устойчивостью к теплу, холоду, влаге и растворителю.
- Простота применения: Клей легко наносят с помощью шпателя или шпаклевочного ножа
- Не содержит растворителей: Клей не содержит растворителей и является негорючим, поэтому чувствительные пластмассы не подвержены разрушению

СПЕЦИФИКАЦИИ

	PU4694/100LT Часть А Смола	D3488 Часть В Отвердитель
Цвет:	Бежевая паста (достопен в другом цвете)	Коричневая жидкость
Плотность:	1.58 г/см ³	1.23 г/см ³
Содержание твердых частиц:	98±2%	100%
Пропорции смеси (вес)	5	1
Пропорции смеси (объем.)	3.91	1
Вязкость при 23 ^o C:	9,000 ± 11,500 mPa.s	300 ± 75 mPa.s
Вязкость смеси:	5,000 ± 500 mPa.s	
Время жизни*:	30 ± 3 мин при 19 ^o C	
Время действия*:	90 мин	
Минимальное время фиксации до передвижения и последующей обработки*:	230 мин	
Расход:	200-350г/м ²	

*В зависимости от температуры окружающей среды и количества смеси

Время Открытой Выдержки и Время Прессования в зависимости от Температуры

	13 ^o C	15 ^o C	17 ^o C	19 ^o C	21 ^o C	23 ^o C	25 ^o C	27 ^o C	29 ^o C	31 ^o C
ОJT (мин)	117	107	98	90	82	75	68	62	56	51
РТ (мин)	292	267.5	245.5	225	205	186.5	169.5	154.5	140.5	128

ОJT: Время Открытой Выдержки (Максимальное время на открытом воздухе).

РТ: Время прессования.

ПРИМЕНЕНИЕ



ООО «ГРАНД ВИКТОРИ ТРЕЙД»

03134, г. Киев, ул. Мира, 19

Тел./Факс: (044) 223-66-03, 402-42-83

Факс: (044) 402-42-83

ЕГРПОУ: 35981839

Р/с № 26003000032715 в ПАО «Укрсоцбанк»

г. Киев МФО 300023

ИНН 359818326507, № свидетельства 200028098

1. Склеиваемые материалы должны быть очищены от грязи, пыли, жира и т.д. Гладким поверхностям необходимо придать шероховатости.
2. Для обеспечения равномерности клей необходимо перемешать.
3. Перемешивайте 1 часть по весу части В (отвердитель) D3488 до 5 весовых частей PU4694 / 100LT, часть А (смола), пока не будет получена масса с однородным цветом. Смешанный клей после нанесения остается работоспособным в течение 90 минут, в зависимости от температуры окружающей среды и количества, смеси.
4. Клей наносить только на одну поверхность.
5. Соберите и удерживайте соединение, пока клей не затвердеет.
6. Немедленно удалите избыток клея.
7. При комнатной температуре 20°C, прочность клеевого шва достаточная для последующей обработки достигается через 180 минут. Не используйте клей при температурах ниже 5 ° С.
8. Полное отверждение достигается за 4 дня, в зависимости от температуры.
9. Всегда повторно запечатывайте оба контейнера после использования.

Хранение

Срок хранения PU4694/100LT Часть А у закрытых оригинальных контейнерах – один год. Бесцветный D 3488 имеет срок хранения один год. Хранить при температуре 5-35°C. При открытии контейнера Отвердителя D 3488 Часть Б он должен быть использован в течение 10 дней.

Здоровье и безопасность

PU4694 / 100LT Часть А (смола) не классифицируется как опасное вещество; однако рекомендуется носить защитные очки.

D3488 Часть В (отвердитель) содержит нелетучий изоцианат. Избегайте длительного контакта с кожей. В случаях при контакте с глазами промойте излишком воды и обратитесь за медицинской помощью. Наденьте очки.

Дополнительные меры предосторожности

1. Используйте перчатки для промышленной безопасности.
2. Используйте подходящую защиту для глаз.
3. Перед использованием убедитесь, что вы прочитали Паспорта безопасности и безопасности для данного продукта.

По запросу, во всех необходимых случаях, компания будет предоставлять письменные индивидуальные советы касательно применения и использования своей продукции. Этот лист предназначен только для общего ознакомления. Все рекомендации и предложения подлинны и достоверны, но без гарантий и разработаны согласно постановлений и условий компании.

ООО «Гранд Виктори Трейд» предлагает Вашему вниманию однокомпонентный полиуретановый влагостойкий клей для склеивания клееного бруса и различных сэндвич-панелей производства Англия со склада в Киеве. Действует система скидок. Клей поставляется в бочках по 22 кг, 220 кг, 1100 кг. Форма расчетов - предоплата. Детальная информация по телефонам: 044-223-66-03, +38-067-215-32-55, +38-067-509-77-07, +38-067-249-33-45 или на сайте www.gvt.com.ua