



# ООО «ГРАНД ВИКТОРИ ТРЕЙД»

03134, г. Киев, ул. Мира, 19  
Тел./Факс: (044) 223-66-03, 402-42-83  
Факс: (044) 402-42-83

ЕГРПОУ: 35981839

Р/с № 26003000032715 в ПАО «Укрсоцбанк»  
г. Киев МФО 300023

ИНН 359818326507, № свидетельства 200028098

## PU4694/60LT ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ КЛЕЙ

### ОПИСАНИЕ

PU4694 / 60LT представляет собой двухкомпонентный универсальный клей разработан для обеспечения погоды и водостойкого склеивания для широкого спектра субстратов. Клей обеспечивает отличную склейку с древесиной, стеклопластиком, металлами, изоляционными материалами: экструдированным полистиролом, пенополиуретаном, пенополистиролом.

### ПРИМЕНЕНИЕ

- Одностороннее нанесение: Клей необходимо наносить только на одну поверхность.
- Прочность, упругость и эластичность: Помимо разнообразия материалов, которые могут быть склеены, отвержденный адгезив обладает отличной устойчивостью к теплу, холоду, влаге и растворителю.
- Простота применения: Клей легко наносят с помощью шпателя или шпаклевочного ножа
- Не содержит растворителей: Клей не содержит растворителей и является негорючим, поэтому чувствительные пластмассы не подвержены разрушению

### СПЕЦИФИКАЦИИ

	PU4694/60LT Часть А Смола	D3488 Часть В Отвердитель
Цвет:	Бежевая паста (достопен в другом цвете)	Коричневая жидкость
Плотность:	1.58 г/см <sup>3</sup>	1.23 г/см <sup>3</sup>
Содержание твердых частиц:	98±2%	100%
Пропорции смеси (вес)	5	1
Пропорции смеси (объем.)	3.91	1
Вязкость при 23 <sup>o</sup> C:	9,000 ± 11,500 mPa.s	300 ± 75 mPa.s
Вязкость смеси:	5,000 ± 500 mPa.s	
Время жизни*:	10 ± 3 мин при 19 <sup>o</sup> C	
Время действия*:	60 мин	
Минимальное время фиксации до передвижения и последующей обработки*:	180 мин	
Расход:	200-350г/м <sup>2</sup>	

\*В зависимости от температуры окружающей среды и количества смеси

Время Открытой Выдержки и Время Прессования в зависимости от Температуры

	13 <sup>o</sup> C	15 <sup>o</sup> C	17 <sup>o</sup> C	19 <sup>o</sup> C	21 <sup>o</sup> C	23 <sup>o</sup> C	25 <sup>o</sup> C	27 <sup>o</sup> C	29 <sup>o</sup> C	31 <sup>o</sup> C
ОJT (мин)	78	71.5	65.5	60	54.5	50	45	41	37.5	34
РТ (мин)	194.5	178.5	163.5	150	136.5	124	113	103	94	85

ОJT: Время Открытой Выдержки (Максимальное время на открытом воздухе).

РТ: Время прессования.

### ПРИМЕНЕНИЕ



## ООО «ГРАНД ВИКТОРИ ТРЕЙД»

03134, г. Киев, ул. Мира, 19

Тел./Факс: (044) 223-66-03, 402-42-83

Факс: (044) 402-42-83

ЕГРПОУ: 35981839

Р/с № 26003000032715 в ПАО «Укрсоцбанк»

г. Киев МФО 300023

ИНН 359818326507, № свидетельства 200028098

1. Склеиваемые материалы должны быть очищены от грязи, пыли, жира и т.д. Гладким поверхностям необходимо придать шероховатости.
2. Для обеспечения равномерности клей необходимо перемешать.
3. Перемешивайте 1 часть по весу части В (отвердитель) D3488 до 5 весовых частей PU4694 / 60LT, часть А (смола), пока не будет получена масса с однородным цветом. Смешанный клей после нанесения остается работоспособным в течение 90 минут, в зависимости от температуры окружающей среды и количества, смеси.
4. Клей наносить только на одну поверхность.
5. Соберите и удерживайте соединение, пока клей не затвердеет.
6. Немедленно удалите избыток клея.
7. При комнатной температуре 20°C, прочность клеевого шва достаточная для последующей обработки достигается через 180 минут. Не используйте клей при температурах ниже 5 ° С.
8. Полное отверждение достигается за 4 дня, в зависимости от температуры.
9. Всегда повторно запечатывайте оба контейнера после использования.

### Хранение

Срок хранения PU4694/60LT Часть А у закрытых оригинальных контейнерах – один год. Бесцветный D 3488 имеет срок хранения один год. Хранить при температуре 5-35°C. При открытии контейнера Отвердителя D 3488 Часть Б он должен быть использован в течение 10 дней.

### Здоровье и безопасность

PU4694 / 60LT Часть А (смола) не классифицируется как опасное вещество; однако рекомендуется носить защитные очки.

D3488 Часть В (отвердитель) содержит нелетучий изоцианат. Избегайте длительного контакта с кожей. В случаях при контакте с глазами промойте излишком воды и обратитесь за медицинской помощью. Наденьте очки.

Дополнительные меры предосторожности

1. Используйте перчатки для промышленной безопасности.
2. Используйте подходящую защиту для глаз.
3. Перед использованием убедитесь, что вы прочитали Паспорта безопасности и безопасности для данного продукта.

По запросу, во всех необходимых случаях, компания будет предоставлять письменные индивидуальные советы касательно применения и использования своей продукции. Этот лист предназначен только для общего ознакомления. Все рекомендации и предложения подлинны и достоверны, но без гарантий и разработаны согласно постановлений и условий компании.

ООО «Гранд Виктори Трейд» предлагает Вашему вниманию однокомпонентный полиуретановый влагостойкий клей для склеивания клееного бруса и различных сэндвич-панелей производства Англия со склада в Киеве. Действует система скидок. Клей поставляется в бочках по 22 кг, 220 кг, 1100 кг. Форма расчетов - предоплата. Детальная информация по телефонам: 044-223-66-03, +38-067-215-32-55, +38-067-509-77-07, +38-067-249-33-45 или на сайте [www.gvt.com.ua](http://www.gvt.com.ua)